

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА Термолен ПП-СВ-30		ООО «ВК» Юр. Адрес: 443029, город Самара., улица Ново-Садовая дом 238 кв 65 ОГРН 1216300003776, ИНН 6319251144, КПП 631901001, ОКАТО 36401386000, ОКВЭД 22.29, 22.29.2 ОКПО 47057131 телефон 8 960-838-48-03 e-mail: volgacomplast@yandex.ru	
Партия № 120/2			
Дата 18.11.21			
Свойство материала:	Единица измерения:	Метод испытаний:	Результат испытания:
Внешний вид	-	Гранулы в массе раздающей цвет	черный
Плотность, не менее	Кг/м3	ГОСТ 15139-69	1120
Прочность при растяжении,	МПа	ГОСТ 11262-2017	65
Относительное удлинение при разрыве,	%	ГОСТ 14236-81	5
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке,	МПа	ГОСТ 4648-2014	95
Модуль упругости при изгибе,	МПа	ГОСТ 9550-81	5000
Ударная вязкость по Шарпи, без надреза, при -40 °С	кДж/м2	ГОСТ 4647-2015	40
Температура изгиба под нагрузкой при напряжении 1,8 МПа,	°С	ГОСТ 12021-2017	130
Усадка при литье,	%	ГОСТ 34206-2017	0,4 — 0,8
Показатель текучести расплава, (230 °С, 2,16 кгс)	г/10 мин	ГОСТ 11645-73	4,0 — 6,0

Директор ООО «ВК»



Никишкин А.М.