

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА <b>Термолен ПП-Б-1</b>		<b>ООО «ВК»</b> Юр. Адрес: 443029, город Самара., улица Ново-Садовая дом 238 кв 65 ОГРН 1216300003776, ИНН 6319251144, КПП 631901001, ОКАТО 36401386000, ОКВЭД 22.29, 22.29.2 ОКПО 47057131 телефон 8 960-838-48-03 e-mail: volgacomplast@yandex.ru	
Партия № 82/1			
Дата 01.11.21			
<b>Свойство материала:</b>	<b>Единица измерения:</b>	<b>Метод испытаний:</b>	<b>Результат испытания:</b>
Внешний вид	-	Гранулы в массе раздающей цвет	черный
Плотность, не менее	Кг/м3	ГОСТ 15139-69	980
Предел текучести при растяжении,	МПа	ГОСТ 11262-2017	13
Относительное удлинение при разрыве,	%	ГОСТ 14236-81	14
Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке,	МПа	ГОСТ 4648-2014	16
Модуль упругости при изгибе,	МПа	ГОСТ 9550-81	1100
Ударная вязкость по Шарпи, без надреза, при -40 °С	кДж/м2	ГОСТ 4647-2015	25
Температура изгиба под нагрузкой при напряжении 1,8 МПа,	°С	ГОСТ 12021-2017	58
Усадка при литье,	%	ГОСТ 34206-2017	0,8-1,0
Показатель текучести расплава, (230 °С, 2,16 кгс)	г/10 мин	ГОСТ 11645-73	8-12

Директор ООО «ВК»



Никишкин А.М.